




HOLZSCHUTZ-ÖL LASUR

EFFEKT

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ С ЭФФЕКТОМ СЕРЕБРА




1140
Агат
серебро



1142
Графит
серебро



1143
Оникс
серебро



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Декоративное шелковисто-матовое защитное покрытие с эффектом «металлик» на основе натуральных растительных масел для любых пород древесины для наружных работ. Оставляет поры древесины открытыми. Снижает вероятность разбухания и усушки. Придает поверхности водоотталкивающие свойства. Устойчиво к внешним воздействиям и УФ-лучам. Обеспечивает профилактическую защиту против роста окрашивающих (синяя гниль) и разрушающих (плесень) грибов. Прошло многолетние испытания в экстремальных условиях. Не трескается, не шелушится, не отслаивается. Для обновления поверхности просто нанесите новый слой защитного масла-лазури поверх старого (без шлифовки). Грунтовка не требуется. Легко наносится, не засыхает в процессе окрашивания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для любых пород древесины для наружных работ: дверей, окон и оконных ставней (недеформирующиеся деревянные элементы и конструкции); навесов для автомобилей, деревянных фасадов, балконов, деревянных террас, заборов, пергол, садовой мебели и садовых домиков и т.п. (деформирующиеся деревянные элементы и конструкции).

СОСТАВ:

Основа: натуральные растительные масла (подсолнечное, соевое, осотовое, льняное). Железооксидные и органические пигменты, диоксид титана (белый пигмент). Сиккативы (осушители) и водоотталкивающие присадки. Растворитель – не содержащий бензола дезароматизированный пробный бензин. Данный продукт соответствует стандарту ЕС (2004/42/ЕС) – предельный уровень VOC (летучих органических веществ) макс. 400г/л (Kat. A/e (2010)).
Более подробную информацию по составу Вы можете получить по запросу.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физические свойства:
Удельный вес: 1,0 г/см³
Вязкость: 30 с (DIN 53211/4мм)
Запах: слабый/мягкий, после высыхания без запаха
Температура возгорания: 55°C в соответствии с DIN 53213

СРОК ХРАНЕНИЯ:

5 лет и более при хранении в плотно закрытой банке в сухом помещении. Если масло загустело из-за низкой температуры хранения, то перед использованием необходимо выдержать состав при комнатной температуре в течение 24-36 часов. Морозоустойчиво.



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой (макс. влажность не более 20%) и не мерзлой. Osmo-защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur готово к применению. Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования! По возможности до начала монтажа нанесите один слой масла со всех сторон. Для дополнительной защиты наружных поверхностей от гниения, образования синевы и поражения насекомыми-вредителями рекомендуется предварительная обработка древесины со всех сторон Osmo-антисептиком для древесины Holzimprägnierung WR*.
* Применяйте биоциды строго по назначению! Перед использованием всегда обращайтесь внимание на условные обозначения и изучайте инструкцию по применению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской Osmo-кисти с жесткой щетиной или Osmo-валиком из микрофибры и равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Аналогичным способом нанести второй слой. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой защитного масла-лазури на очищенную от грязи поверхность. Результат покраски зависит среди прочего от свойств и степени обработки древесины, поэтому рекомендуется сделать пробное окрашивание образца.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рекомендуется использовать средство для очистки кистей Pinselreiniger (не содержит ароматических углеводородов, почти без запаха).

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

≈ 12 часов при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Через 4-6 часов после высыхания при t +23°C и относительной влажности воздуха 50%, если поверхность сухая на ощупь, можно наносить 2-й слой. Низкие температуры и высокая влажность увеличивают время высыхания.

РАСХОД:

1 л ≈ 26 м² в один слой.
≈ 12 м² в один слой для (грубо) пиленой древесины.
Реальный расход зависит от свойств, структуры и подготовки

поверхности, способа покраски, квалификации маляра и других факторов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Оттенок прозрачной лазури зависит от исходного цвета древесины и может не совпадать с образцом-стикером, наклеенным на банку. Рекомендуется делать пробный выкрас. Светлые прозрачные тона обеспечивают незначительную защиту от УФ-лучей (посерения и выцветания поверхности), поэтому они не рекомендованы для поверхностей, подверженных интенсивному воздействию солнечного света. После высыхания окрашенная поверхность становится сначала слегка шелковисто-глянцевой, затем – шелковисто-матовой. Чтобы увеличить срок службы покрытия, после полного высыхания рекомендуется нанести 1 слой Osmo-защитного масла с УФ-фильтром Экстра UV-Schutz-Öl Extra арт. 420. (Внимание! Не подходит для защитного масла-лазури белого цвета арт. 900). Все тона можно смешивать друг с другом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

Хранить в недоступном для детей месте! Не допускать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза немедленно промыть чистой водой и вызвать врача. Содержит 2-бутаноноксид, кобальткарбоксилат и дихлофлуанид (ISO). Может вызвать аллергические реакции. При проглатывании немедленно вызвать врача и показать упаковку или этикетку. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Предупреждение: Ветошь, пады и другие текстильные материалы, пропитанные маслом, сразу после использования необходимо полностью погрузить в емкость с водой или до утилизации держать в плотно закрытой металлической таре (из-за опасности самопроизвольного возгорания). Высохшее покрытие соответствует требованиям стандарта DIN 4102, класс B2 (нормальная воспламеняемость).
Паспорт безопасности можно получить по запросу.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного применения данного средства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Утилизация отходов и тары проводится согласно местному законодательству. Подвергать переработке можно только тару, очищенную от остатков краски.



ЦВЕТ:

1140 Агат серебро

1142 Графит серебро

1143 Оникс серебро

ОБЪЁМ БАНКИ:

0,125 л; 0,75 л; 2,5 л; 25 л

Данная техническая информация составлена на основе современных исследований и практического опыта. Однако, из-за различий применяемых материалов (сырья), методов нанесения и других особенностей: условий транспортировки, хранения и т.п., на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае.

Покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий.

С получением данной технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

WWW.OSMO.RU